

## 9. СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ

ТУ 2112-096-31323949-2003

### Назначение и применение

Для производства серной кислоты, сероуглерода, красителей.  
Используется в целлюлозно-бумажной, текстильной, шинной, резинотехнической и других отраслях промышленности, строительстве и сельском хозяйстве

Год начала выпуска: 2003

№	Наименование показателя	Норма	
		Сорт 9998	Сорт 9995
1	Внешний вид	гранулы желтого цвета	
2	Массовая доля серы, %, не менее	99,98	99,95
3	Массовая доля золы, %, не более	0,02	0,03
4	Массовая доля органических веществ, %, не более	0,01	0,03
5	Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %, не более	0,0015	0,003
6	Массовая доля воды, %, не более	0,2	0,2
7	Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	не допускается	
8	Массовая доля гранул диаметром 2,0 – 5,0 мм, %, не менее	92,0	
9	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	1,1 – 1,3	