

17. БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКА БНД 70/100

ГОСТ 33133-2014

Назначение и применение

Предназначен в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий

Год начала выпуска: 2016

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ 33133-2014, ТР ТС 014/2011
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	71 – 100
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	47
3	Растяжимость при 0°C, см, не менее	3,7
4	Температура хрупкости, °C, не выше	минус 18
5	Температура вспышки, °C, не ниже	230
6	Изменение массы образца после старения, %, не более	0,6
7	Изменение температуры размягчения после старения, °C, не более	7