

## 8. ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗОЙЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА, СОРТ II

ТУ 0258-005-48671436-2006

### Назначение и применение

Предназначен в качестве компонента при производстве топочных и флотских мазутов, сырья для производства технического углерода

Год начала выпуска: 2006

№	Наименование показателя	Нормы по ТУ 0258-005-48671436-2006
1	Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, не ниже 50% перегоняется при температуре, °С, не выше	190 440
2	Коксуемость, % масс, не более	5,0
3	Массовая доля серы, %, не более	не нормируется
4	Массовая доля воды, %, не более	0,5
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,1
6	Зольность, % масс, не более	0,1
7	Индекс корреляции, не менее	100
8	Вязкость кинематическая при 50°С, мм <sup>2</sup> /с, не более	120,0
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	100
10	Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не менее	1020,0