

ОСТАТОЧНЫЙ ПРОДУКТ ГИДРОКРЕКИНГА ГУДРОНА

Предназначен для применения в качестве компонента мазута и сырья процессов нефтепереработки 48671436-023-2022.

Наименование показателя	Норма
Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более	5
Зольность, %, не более	0,14
Массовая доля механических примесей, %, не более	
вид I	0,5
вид II	1,0
вид III	1,5
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Массовая доля серы, %, не более	2,5
Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	70
Температура застывания, °С, не выше	10
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	39900
Плотность при 15 °С, кг/м ³	Не нормируется. Определение обязательно
Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не нормируется. Определение обязательно
Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об., не более	30