

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОСТАТОК ГИДРОКРЕКИНГА ГУДРОНА

КОГГ предназначен для применения в качестве компонента угольной шихты, являющейся сырьем для производства доменного кокса и компонента для производства анодной массы алюминиевых электролизеров 48671436-023-2022.

Наименование показателя	Норма
1. Зольность, % масс., не более	0,6
2. Массовая доля летучих веществ, % масс., не более Вид I Вид II Вид III	40,0 50,0 60,0
3. Массовая доля серы, % масс., не более	2,5
4. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	105-125
5. Массовая доля общей влаги, % масс., не более	3,0
6. Коксовое число, %, не менее	53
7. Температура размягчения (Меттлер), °С	110-130
8. Вязкость динамическая при 185 °С, сПз, не более	1000